



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Massa Cimentícia 33

Massa cimentícia pronta para uso para tratamento de juntas e regularização localizada em sistemas de fachadas a seco.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Massa Cimentícia 33 Holdflex é uma massa monocomponente pronta para uso, formulada com cimento, cargas minerais finas, aditivos e polímeros de alta performance. Desenvolvida para o tratamento de juntas de movimentação, fixação e dilatação em fachadas de sistemas leves, como steel frame e wood frame, proporciona acabamento técnico, flexível e de alta aderência.

Possui excelente trabalhabilidade, secagem rápida e acabamento fino, sendo compatível com os principais sistemas de revestimento e pintura.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Produto pronto para uso, sem necessidade de mistura;
- Excelente aderência e resistência à fissuração;
- Flexibilidade para juntas sujeitas a movimentações moderadas;
- Acabamento fino e uniforme. Pode ser lixada e pintada após cura;
- Compatível com sistemas EIFS / ETICS;
- Aplicação fácil com espátula ou desempenadeira.

UTILIZAÇÕES

Indicado para:

- Tratamento de juntas de dilatação, fixação e movimentação em placas cimentícias;
- Acabamento de frisos, cantos e bordas em fachadas;
- Sistemas de fachada em steel frame ou wood frame;
- Aplicações sobre substratos como concreto, alvenaria, placas de fibrocimento, drywall externo e painéis OSB preparados.

Ficha Técnica de Produto
Massa Cimentícia 33
Maio 2025, Versão 02.01

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

Atende às exigências das normas técnicas:

- NBR 16936:2021 – Sistemas de fachada leve com painéis cimentícios colados – Requisitos e métodos de ensaio;
- NBR 15.758 - Sistemas construtivos em drywall;
- ETAG 004 / EN 13496 – Sistemas EIFS / ETICS (para fachadas com isolamento).

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar limpa, seca, firme e livre de partículas soltas, óleo, gordura ou poeira;
- Realizar o tratamento prévio das juntas estruturais conforme o sistema construtivo;
- Aplicar a massa diretamente sobre a junta com espátula de aço ou PVC, preenchendo totalmente o espaço.

Importante: Após o tratamento das juntas, a aplicação do revestimento da superfície deve ser feita em até 15 dias.

DADOS DO PRODUTO

Propriedade	Valor
pH:	8 a 10
Consistência:	Pastosa
Densidade (25 °C):	1,78 a 1,83 g/cm ³
Teor de sólidos:	79% a 83%
Composição básica:	Resina acrílica
Condição de aplicação:	25 °C / 50% UR
Cor:	Cinza
Intervalo entre demãos:	12 horas
Cura ambiente:	12 horas

COMPOSIÇÃO

- Composto monocomponente formulado a partir de resinas acrílicas.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação

Em juntas de movimentação, se necessário, instalar um delimitador de profundidade com fundo compressível (como tarucel), garantindo o espaço adequado para acomodação da massa.

Fazer a imprimação com o Primer 33 Holdflex.

Aplicar a Massa Cimentícia 33 com espátula ou desempenadeira metálica, preenchendo completamente a cavidade ou rebaixo da junta.

Certifique-se de pressionar bem o produto para evitar bolhas de ar e garantir adesão total às laterais da junta.

Após a cura da primeira demão, aplicar uma segunda camada do produto para corrigir imperfeições e nivelar a superfície, garantindo um acabamento liso e uniforme.

Rendimento

Junta linear: 450g/m²

Secagem

Intervalo entre demãos: 12 horas

Cura total: 12 horas

RESTRIÇÕES DE USO

Não aplicar:

Em juntas de movimentação estrutural sem reforço específico;

Sobre superfícies úmidas ou saturadas;

Como camada final de acabamento;

Com temperatura ambiente inferior a 5 °C ou superior a 35 °C.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descartar no meio ambiente;

Descarte deve ser feito conforme legislação ambiental vigente;

Não reutilizar embalagens contaminadas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Utilizar EPIs (óculos, luvas e vestimenta adequada);

Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão;

Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar assistência médica imediata.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Baldes de 5 kg;

Máximo de 4 unidades empilhadas;

Baldes de 15 kg;

Máximo de 3 unidades empilhadas;

Armazenar em local coberto, seco e ventilado;

Temperatura máxima de estocagem: 30 °C.

Validade:

12 meses (embalagem original e lacrada).