



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Primer 33

Selador acrílico para preparação de superfícies em sistemas de impermeabilização, juntas e revestimentos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Primer 33 Holdflex é um selador acrílico monocomponente, desenvolvido para preparar superfícies antes da aplicação de impermeabilizantes, massas de tratamento de juntas ou revestimentos. Atua cobrindo e preenchendo poros do substrato, promovendo melhor aderência e rendimento dos produtos subsequentes.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Pronto para uso;
- Fácil aplicação;
- Melhora a aderência dos produtos subsequentes;
- Aumenta o rendimento do sistema;
- Rápida secagem.

UTILIZAÇÕES

Indicado para preparação de superfícies em:

- Concreto;
- Chapas cimentícias;
- Painel wall;
- OSB;
- Drywall;
- Paredes internas e externas;
- Fachadas convencionais sobre emboço.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

A preparação de superfície e o modo de aplicação do Primer 33 seguem as diretrizes da **ABNT NBR 13245:2011** para execução de pinturas em edificações não industriais.

O Primer 33 pode ser especificado em sistemas de fachada que buscam atender aos requisitos de desempenho da **ABNT NBR 15575**, em conjunto com os demais componentes do sistema.

DADOS DO PRODUTO

Propriedade	Valor
Estado físico:	Líquido
Cor:	Branco
Densidade (25 °C):	1,0 ± 0,1 g/mL
pH:	8 a 10
Teor de sólidos:	5 ± 1,0 %
Tempo de cura final:	1 a 2 horas
Temperatura de aplicação:	10 a 35 °C

COMPOSIÇÃO

· Composto monocomponente, formulado à base de resina acrílica e cargas inorgânicas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar limpa, seca e coesa, livre de sujeira, óleo, eflorescência ou materiais soltos que impeçam a aderência;
- Remova partes soltas ou danificadas;
- Evite aplicar sobre superfícies irregulares, desniveladas ou com falhas – se necessário, repare previamente.

MODO DE APLICAÇÃO

Não diluir. Produto pronto para uso.

Aplicar uma demão com rolo de lã, pincel ou trincha, cobrindo uniformemente toda a área.

Após a aplicação, limpar ferramentas e equipamentos com água enquanto o produto ainda estiver úmido.

Produto seco deve ser removido mecanicamente.

Rendimento

Aproximado: 0,1 a 0,15 kg/m²

Secagem

Tempo de cura final (25 °C / 50% UR): 1 a 2 horas.

RESTRIÇÕES DE USO

Não aplicar:

Em dias chuvosos, com vento forte ou alta umidade;

Como impermeabilizante;

Como acabamento final.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descartar no meio ambiente;

Descarte deve ser feito conforme legislação ambiental vigente;

Não reutilizar embalagens contaminadas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Uso de EPIs obrigatório durante a aplicação;

Evitar contato direto com pele e olhos;

Em contato com a pele: lavar com água e sabão por 15 minutos;

Em caso de ingestão: não provocar vômito e procurar assistência médica imediatamente;

Seguir os cuidados usuais para manuseio de produtos químicos.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Baldes de 3,6kg;

Máximo de 4 unidades empilhadas;

Armazenar em local coberto, seco e ventilado;

Temperatura máxima de estocagem: 30 °C.

Validade:

12 meses (embalagem original e lacrada).